






# Übersicht SprayMax-Klarlacke



		glanz				seidenmatt	matt		
		1K Klarlack 680054	1K Klarlack 680051	2K Klarlack 680061	2K Rapid Klarlack 684064	UV Klarlack 680059	2K Klarlack 680067	1K Klarlack 680050	2K Klarlack 680065
	<b>Glanzgrad</b>	<b>87</b> +/-4*1)	<b>78</b> +/-4*1)	<b>88</b> +/-4*1)	<b>90</b> +/-4*1)	<b>89</b> +/-4*1)	<b>36</b> +/-2*2)	<b>10</b> +/-2*3)	<b>16</b> +/-2*3)
	<b>Schichtstärken</b>	ca. 40 - 60 µm	ca. 30 - 40 µm	ca. 40 µm	ca. 15 - 20 µm	ca. 40 - 50 µm	ca. 40 µm	ca. 30 - 40 µm	ca. 40 µm
	<b>Spritzgänge</b>	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 2 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge
	<b>Trocknung</b>	Staubtrocken: ca. 5 min. Griffest: ca. 40 min. Polierbar: ca. 24 h.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 20 min. Polierbar: ca. 12 h.	Staubtrocken: ca. 12 min. Griffest: ca. 80 min. Polierbar: ca. 24 h.	Staubtrocken: ca. 7 min. Griffest: ca. 1 h. Polierbar: ca. 8-9 h.	Trocknung mit UV-A Lampe (Abstand 15 - 20 cm): 2 - 4 min. Trocknung mit UV-A LED: 2 min.	Staubtrocken: ca. 12 h. Griffest: ca. 80 min.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 20 min.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 80 min.
	<b>Trocknung IR</b>	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten



\*1) Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel  
 \*2) Glanzeinheiten bei 60° Messwinkel  
 \*3) Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel